

プラスチックスペーサ成形材料試験成績表

2018年 10月度

殿

成形材料名 ポリエチレン



| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 規格値 | 試験値 |
|-----------|------------|-------------------|------------|-------|
| 密度 | JIS K 7112 | kg/m ³ | 942以上 | 962 |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min | 1.5以上6.0未満 | 4.6 |
| 引張降伏強さ | JIS K 7161 | MPa | 19.61以上 | 28.00 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | HbD | 60以上 | 64 |
| ビカット軟化点 | JIS K 7206 | °C | 105以上 | 127 |

備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。
この材料は、高密度ポリエチレンです。