

# 試験成績表

2017年 9月度

殿

品名 KR-160

(20101)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



承認

作成



試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度(15℃)	JIS K 2249	g/cm <sup>3</sup>	0.990以上1.030未満	0.993
動粘度(40℃)	JIS K 2283	mm <sup>2</sup> /s{cSt}	測定不可能	測定不可能
引火点(COC)	JIS K 2265	℃	測定不可能	-
目視	——		白色	白色
備考				