

# 試験成績表

2018年 2月度

殿

品名 KR-3000

(20099)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



承認

作成



| 試験項目     | 試験方法       | 単位                      | 規格値              | 試験値    |
|----------|------------|-------------------------|------------------|--------|
| 密度(15℃)  | JIS K 2249 | g/cm <sup>3</sup>       | 0.850以上0.950未満   | 0.918  |
| 動粘度(40℃) | JIS K 2283 | mm <sup>2</sup> /s{cSt} | 20.000以上30.000未満 | 21.687 |
| 引火点(COC) | JIS K 2265 | ℃                       | 130以上            | 158    |
| 色(ASTM)  | JIS K 2580 |                         | 8.0以下            | 6.5    |
|          |            |                         |                  |        |
| 備考       |            |                         |                  |        |