

# 試験成績表

2019年 1月度

殿

品名 KR-3000

(20099)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



承認

作成



試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度(15℃)	JIS K 2249	g/cm <sup>3</sup>	0.850以上0.950未満	0.916
動粘度(40℃)	JIS K 2283	mm <sup>2</sup> /s{cSt}	20.000以上30.000未満	20.722
引火点(COC)	JIS K 2265	℃	130以上	152
色(ASTM)	JIS K 2580		8.0以下	6.5
備考				