

プラスチックスペーサ成形材料試験成績表

2018年 6月度

殿

成形材料名 ポリエチレン(低密度)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	910以上930未満	918
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	6.0以上25.0未満	20.0
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	7.84以上	8.40
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	HbD	35以上	50
ビカット軟化点	JIS K 7206	°C	75以上	82

備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。
この材料は、キャップに使用しています。