

# 試験成績表

2018年 4月度

殿

品名 M-5

(20265)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



承認

作成



| 試験項目     | 試験方法       | 単位                      | 規格値            | 試験値   |
|----------|------------|-------------------------|----------------|-------|
| 密度(15℃)  | JIS K 2249 | g/cm <sup>3</sup>       | 0.800以上0.850未満 | 0.830 |
| 動粘度(40℃) | JIS K 2283 | mm <sup>2</sup> /s{cSt} | 1.900以上2.900未満 | 2.100 |
| 引火点(COC) | JIS K 2265 | ℃                       | 60以上           | 60    |
| 色(ASTM)  | JIS K 2580 |                         | 2.5以下          | 1.5   |
|          |            |                         |                |       |
| 備考       |            |                         |                |       |