

# コンクリートスペーサ試験成績表

(QMスペーサーアーム付 D10～D13用・D16～D22用)

2017年9月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



## 1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )
供試体材齢	28日	1	192	97.8
養生方法	標準	2	196	99.8
試験方法	JIS A 1108	3	185	94.2
圧縮強度規格値	80N/mm <sup>2</sup> 以上	平均値		97.3

## 2. 寸法測定結果



項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)									
		A(カブリ)				B				C(幅)	
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差
		最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小
D10～D13用											
QMアーム付25	良	25.0+2.0	25.8	25.5	46.0±2.0	46.2	46.2	36.0±2.0	35.9	35.7	
QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	28.4	28.0	46.0±2.0	46.6	46.4	36.0±2.0	36.0	35.8	
QMアーム付30	良	30.0+2.0	30.3	30.3	46.0±2.0	45.8	45.6	36.0±2.0	36.1	35.9	
QMアーム付35	良	35.0+2.0	36.1	35.6	46.0±2.0	46.2	46.1	36.0±2.0	35.9	35.8	
QMアーム付40	良	40.0+2.0	40.9	40.7	46.0±2.0	46.1	46.0	36.0±2.0	35.7	35.7	
QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.3	43.0	46.0±2.0	47.1	47.0	36.0±2.0	36.7	36.7	
QMアーム付45	良	45.0+2.0	45.4	45.4	46.0±2.0	45.7	45.6	36.0±2.0	35.9	35.7	
QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.1	48.0	46.0±2.0	46.3	45.8	36.0±2.0	36.3	36.0	
QMアーム付50	良	50.0+2.0	51.0	50.9	46.0±2.0	46.2	46.0	36.0±2.0	35.9	35.8	
QMアーム付55	良	55.0+2.0	55.5	55.3	46.0±2.0	46.2	45.9	36.0±2.0	35.9	35.8	
QMアーム付60	良	60.0+2.0	60.9	60.5	46.0±2.0	46.2	46.0	36.0±2.0	36.2	35.7	
QMアーム付65	良	65.0+2.0	65.6	65.4	46.0±2.0	46.0	45.7	36.0±2.0	35.9	35.9	
QMアーム付70	良	70.0+2.0	70.8	70.5	46.0±2.0	46.2	45.8	36.0±2.0	36.1	35.6	
QMアーム付75	良	75.0+2.0	75.6	75.4	46.0±2.0	46.3	46.1	36.0±2.0	35.9	35.8	
D16～D22用											
QMアーム付25	良	25.0+2.0	25.6	25.5	46.0±2.0	46.2	45.8	36.0±2.0	36.3	35.6	
QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	28.3	28.0	46.0±2.0	46.0	45.7	36.0±2.0	36.5	36.0	
QMアーム付30	良	30.0+2.0	30.7	30.5	46.0±2.0	46.1	46.0	36.0±2.0	36.1	35.8	
QMアーム付35	良	35.0+2.0	35.7	35.6	46.0±2.0	45.7	45.6	36.0±2.0	35.5	35.4	
QMアーム付40	良	40.0+2.0	41.0	40.8	46.0±2.0	46.2	45.5	36.0±2.0	36.5	36.2	
QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.1	42.9	46.0±2.0	46.7	46.4	36.0±2.0	36.6	36.4	
QMアーム付45	良	45.0+2.0	45.8	45.5	46.0±2.0	46.1	45.8	36.0±2.0	35.9	35.8	
QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.0	47.8	46.0±2.0	45.7	45.7	36.0±2.0	35.7	35.6	
QMアーム付50	良	50.0+2.0	50.9	50.5	46.0±2.0	45.9	45.8	36.0±2.0	36.2	36.0	
QMアーム付55	良	55.0+2.0	55.6	55.4	46.0±2.0	46.4	46.1	36.0±2.0	36.4	36.2	
QMアーム付60	良	60.0+2.0	61.3	60.5	46.0±2.0	45.8	45.6	36.0±2.0	35.6	35.6	
QMアーム付65	良	65.0+2.0	65.7	65.6	46.0±2.0	46.2	46.0	36.0±2.0	36.3	36.0	
QMアーム付70	良	70.0+2.0	70.8	70.6	46.0±2.0	46.2	45.8	36.0±2.0	36.0	35.8	
QMアーム付75	良	75.0+2.0	75.5	75.5	46.0±2.0	46.3	46.0	36.0±2.0	35.9	35.7	

備考 測定はノギスを使用しています。