

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

殿



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



種類	項目 外観・形状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)		JIS 対象外	
		a			b			d			JIS規格値		測定値		α		
		JIS規格値	測定値 最大	測定値 最小	JIS規格値	測定値 最大	測定値 最小	JIS許容差	測定値 最大	測定値 最小	JIS規格値	測定値 最大	測定値 最小	JIS規格値	測定値		JIS規格値
マル 20-4	良	7.0以上	9.9	9.8	2.0以上	4.0	3.9	±1.0	20.9	20.8	40以上	91	88	30以上	61		
マル 25-4	良		8.8	8.6		3.9	3.7		24.4	24.2	40以上	141	126		39		
マル 25-6	良		8.9	8.7		3.0	2.8		24.9	24.7	54以上	89	76		41		
マル 25-D6	良		8.8	8.6		3.0	2.8		24.8	24.6	54以上	81	75		35		
マル 28-4	良		9.0	8.8		3.4	3.1		27.7	27.5	40以上	79	77		44		
マル 30-3.2	良		8.5	8.3		2.9	2.7		29.9	29.7	35以上	94	87		53		
マル 30-4	良		8.4	8.2		3.1	2.9		29.5	29.3	40以上	78	72		43		
マル 30-6	良		7.8	7.6		4.0	3.8		29.5	29.3	54以上	80	58		53		
マル 30-D6	良		8.9	8.7		2.9	2.7		29.5	29.2	54以上	57	54		43		
マル 35-3.2	良		7.7	7.5		3.8	3.6		35.9	35.8	35以上	48	46		43		
マル 35-4	良		7.4	7.2		3.6	3.4		34.8	34.7	40以上	61	50		44		
マル 35-4 PE	良		9.7	9.5		2.9	2.7		34.9	34.7	40以上	96	91		38		
マル 35-5	良		8.9	8.7		4.0	3.8		34.6	34.5	49以上	113	109		38		
マル 35-6	良		8.8	8.6		4.1	3.9		34.1	34.0	54以上	151	145		45		
マル 35-D6	良		9.3	9.1		3.4	3.2		34.7	34.5	54以上	116	109		40		
マル 35-9	良		12.9	12.7		4.3	4.1		34.3	34.1	59以上	151	119		40		
マル 35-D10	良		8.7	8.5		3.9	3.7		35.2	35.0	59以上	249	203		36		
マル 40-3.2	良	8.0以上	9.4	9.3	2.5以上	3.6	3.5	±2.0	40.5	40.3	35以上	37	36	35以上	55		
マル 40-4	良		10.3	10.1		3.6	3.4		39.7	39.5	40以上	63	60		45		
マル 40-4 PE	良		9.1	8.9		3.0	2.9		39.8	39.7	40以上	124	118		47		
マル 40-5	良		14.1	13.9		4.6	4.4		40.7	40.5	49以上	121	115		53		
マル 40-5 PE	良		9.0	8.9		3.1	3.0		39.9	39.8	49以上	118	114		54		
マル 40-6	良		11.4	11.2		3.5	3.3		39.9	39.7	54以上	129	121		51		
マル 40-6・D6 PE	良		9.0	8.9		3.2	3.1		39.7	39.6	54以上	110	107		41		
マル 40-D6	良		11.2	11.0		4.4	4.2		39.7	39.5	54以上	75	70		51		
マル 40-9	良		11.5	11.3		3.8	3.6		40.9	40.7	59以上	110	105		36		
マル 40-D10	良		11.8	11.6		4.7	4.5		39.9	39.7	59以上	97	91		39		
マル 40-D10 PE	良		13.5	13.4		4.5	4.4		39.9	39.7	59以上	238	217		39		
マル 40-D13	良		14.5	14.4		4.8	4.7		39.9	39.6	79以上	127	123		52		
マル 45-3.2	良		11.6	11.4		4.5	4.3		45.0	44.8	35以上	99	86		36		
マル 45-4	良		11.4	11.2		4.9	4.8		44.3	44.1	40以上	122	113		36		
マル 45-4 PE	良		10.3	10.1		3.8	3.6		44.9	44.7	40以上	158	151		46		
マル 45-5	良		12.9	12.8		4.6	4.5		44.3	44.0	49以上	131	129		45		
マル 45-5 PE	良		10.5	10.4		4.1	4.0		45.5	45.4	49以上	141	135		36		
マル 45-6	良		14.8	14.7		4.8	4.7		44.8	44.7	54以上	117	99		39		
マル 45-6 PE	良		10.6	10.4		4.1	3.9		45.7	45.5	54以上	133	129		38		
マル 45-D6	良		12.8	12.7		4.6	4.5		44.1	43.9	54以上	123	119		57		
マル 45-D6 PE	良		12.6	12.4		4.1	3.9		45.1	44.9	54以上	159	156		45		
マル 45-9	良		14.1	13.8		7.1	7.0		44.5	44.4	59以上	73	64		41		
マル 45-D10	良		14.0	13.8		7.0	6.9		44.7	44.5	59以上	73	64		41		

- 備考 1. 本表は、JIS A 5390 (鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ)の規定に準拠したものである。
 2. 測定値の小数点2位以下は切り捨てる。なお、圧縮強さ及び開孔率の測定値の小数点以下は切り捨てる。
 3. 圧縮の強さは、年1回及び金型の製作時又は補修時の測定値とする。
 4. 開孔率は、金型製作時の測定値とする。
 5. JIS対象外欄が「★」は、社内規格とする。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

殿



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



項目 種類	外観・形状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)		JIS 対象外
		a			b			d			JIS 規格値	測定値		α JIS 規格値	測定 値	
		JIS 規格値	測定 最大	測定 最小	JIS 規格値	測定 最大	測定 最小	JIS 許容差	測定 最大	測定 最小		最大	最小			
マル 45-D13	良	8.0以上	14.1	14.0	2.5以上	7.4	7.3	±2.0	45.2	44.9	79以上	117	105	35以上	40	
マル 50-3.2	良		10.9	10.8		4.4	4.3		49.9	49.6	35以上	78	75		35	
マル 50-4	良		11.6	11.4		4.6	4.5		50.0	49.8	40以上	72	68		42	
マル 50-4 PE	良		11.9	11.8		4.0	3.9		49.7	49.5	40以上	143	138		43	
マル 50-5	良		10.7	10.6		4.2	4.1		49.3	49.2	49以上	116	106		49	
マル 50-5 PE	良		10.7	10.5		4.0	3.8		50.2	49.9	49以上	143	141		49	
マル 50-6	良		14.7	14.5		4.7	4.5		50.0	49.7	54以上	112	111		56	
マル 50-6・D6 PE	良		14.8	14.7		3.8	3.6		49.6	49.4	54以上	130	106		40	
マル 50-D6	良		13.4	13.3		4.7	4.6		49.0	48.9	54以上	108	102		61	
マル 50-D10	良		13.7	13.6		5.4	5.3		50.3	50.0	59以上	141	134		35	
マル 50-D10 PE	良		15.1	14.9		4.9	4.7		50.3	50.1	59以上	359	350		44	
マル 50-D13	良		12.7	12.6		6.0	5.9		49.8	49.5	79以上	102	100		38	
マル 50-D16	良		12.9	12.8		6.0	5.9		49.7	49.6	98以上	715	694		36	
マル 55-4	良		13.2	13.1		5.4	5.3		53.7	53.5	40以上	47	45		44	
マル 55-6	良		13.5	13.4		7.2	7.1		54.7	54.5	54以上	94	80		44	
マル 55-9	良		16.5	16.4		7.4	7.3		53.4	53.3	59以上	61	59		36	
マル 55-D10	良		16.5	16.4		7.4	7.3		53.4	53.3	59以上	61	59		36	
マル 55-D13	良		14.6	14.4		6.6	6.5		54.6	54.3	79以上	127	124		38	
マル 60-4	良	9.0以上	13.1	12.9	3.0以上	5.8	5.7	±2.5	60.6	60.5	40以上	109	108		44	
マル 60-4 PE	良		10.7	10.5		4.7	4.5		60.7	60.3	40以上	260	257		43	
マル 60-5	良		14.0	13.9		6.2	6.1		59.2	59.0	49以上	124	117		55	
マル 60-5 PE	良		12.2	12.0		4.8	4.6		60.8	60.5	49以上	246	236		42	
マル 60-6	良		16.0	15.9		7.7	7.6		59.9	59.7	54以上	92	78		44	
マル 60-6・D6 PE	良		15.1	15.0		5.1	5.0		60.3	60.0	54以上	247	223		37	
マル 60-D6	良		12.3	12.2		5.7	5.6		60.7	60.5	54以上	108	105		44	
マル 60-9	良		14.0	13.9		7.3	7.2		59.7	59.5	59以上	421	407		42	
マル 60-D10	良		14.0	13.9		7.3	7.2		59.7	59.5	59以上	421	407		42	
マル 60-D10 PE	良		15.6	15.4		5.3	5.1		60.1	59.8	59以上	333	325		46	
マル 60-D13	良		14.7	14.6		7.8	7.7		59.7	59.5	79以上	89	84		42	
マル 60-D13 PE	良		15.5	15.3		5.2	5.0		59.9	59.5	79以上	381	373		39	
マル 60-D16	良		14.7	14.6		7.8	7.7		59.4	59.2	98以上	358	313		45	
マル 65-4	良		14.4	14.3		6.8	6.7		64.7	64.5	40以上	155	140		63	
マル 65-6	良		16.1	16.0		7.4	7.3		66.0	65.8	54以上	133	110		38	
マル 70-4	良		14.9	14.8		6.7	6.6		68.1	68.0	40以上	192	178		49	
マル 70-5	良		14.6	14.5		6.6	6.5		69.9	69.7	49以上	166	163		49	
マル 70-D6	良		14.2	14.0		6.8	6.7		69.7	69.5	54以上	262	260		52	
マル 70-6・D6 PE	良		16.1	16.0		4.7	4.6		70.0	69.9	54以上	232	221		42	
マル 70-9	良		16.1	16.0		7.5	7.4		69.8	69.6	59以上	421	388		38	
マル 70-D10	良		16.1	16.0		7.4	7.3		69.7	69.5	59以上	434	421		46	
マル 70-D10 PE	良		15.8	15.6		5.6	5.4		70.2	69.9	59以上	423	391		39	

- 備考 1. 本表は、JIS A 5390 (鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ)の規定に準拠したものである。
 2. 測定値の小数点2位以下は切り捨てる。なお、圧縮強さ及び開孔率の測定値の小数点以下は切り捨てる。
 3. 圧縮の強さは、年1回及び金型の製作時又は補修時の測定値とする。
 4. 開孔率は、金型製作時の測定値とする。
 5. JIS対象外欄が「★」は、社内規格とする。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

殿



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



項目 種類	外観・形状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)		JIS 対象外
		a			b			d			JIS 規格値	測定値		α JIS 規格値	測定 値	
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 許容差	測定値			最大	最小			
			最大	最小		最大	最小		最大	最小						
マル 70-D13	良	9.0以上	15.0	14.9	3.0以上	7.1	7.0	±2.5	69.1	69.0	79以上	363	362	35以上	51	
マル 70-D13 PE	良		15.6	15.4		5.6	5.4		70.4	70.0	79以上	426	414		38	
マル 70-D16	良		15.4	15.3		7.4	7.3		69.6	69.5	98以上	182	171		41	
マル 70-D19	良		17.7	17.5		9.7	9.5		69.4	69.1	118以上	492	375		38	
マル 80-4	良		14.1	14.0		6.5	6.4		79.4	79.2	40以上	158	148		60	
マル 80-4 PE	良		14.0	13.9		4.8	4.7		80.1	80.0	40以上	229	212		49	
マル 80-5	良		14.2	14.1		6.5	6.3		78.6	78.4	49以上	161	152		53	
マル 80-5 PE	良		14.0	13.9		4.8	4.7		80.2	80.1	49以上	254	229		49	
マル 80-6	良		14.5	14.2		6.6	6.4		80.0	79.5	54以上	172	169		51	
マル 80-D6	良		14.1	13.9		6.5	6.3		78.7	78.3	54以上	184	170		56	
マル 80-6・D6 PE	良		17.0	16.9		5.1	5.0		80.1	80.0	54以上	260	246		42	
マル 80-9	良		15.9	15.8		7.2	7.1		80.5	80.4	59以上	195	185		50	
マル 80-D10	良		16.1	15.9		7.2	7.0		80.7	80.5	59以上	189	184		50	
マル 80-D10 PE	良		17.0	16.8		6.2	6.0		80.0	79.7	59以上	423	401		40	
マル 80-D13 PE	良		17.1	16.9		6.4	6.2		80.3	79.7	79以上	466	460		39	
マル 80-D16	良		18.6	18.4		8.3	8.1		78.4	77.9	98以上	368	294		45	
マル 80-D19	良		18.8	18.6		8.4	8.2		78.3	78.0	118以上	396	358		45	
マル 90-4	良		15.2	15.0		7.4	7.2		88.3	88.0	40以上	181	166		53	
マル 90-5	良		15.2	15.0		7.7	7.5		88.6	88.4	49以上	247	215		51	
マル 90-6	良		15.2	15.0		7.8	7.6		89.1	88.8	54以上	279	212		56	
マル 90-D6	良		15.3	15.1		7.8	7.6		88.9	88.7	54以上	173	151		63	
マル 90-6・D6 PE	良		18.1	17.9		5.5	5.3		90.5	90.4	54以上	187	177		45	
マル 90-D10	良		17.0	16.8		8.1	7.9		89.7	89.4	59以上	187	164		53	
マル 90-D10 PE	良		19.5	19.4		6.9	6.7		88.7	88.3	59以上	327	298		63	
マル 90-D13	良		16.6	16.4		8.4	8.2		88.9	88.6	79以上	224	205		55	
マル 90-D13 PE	良		19.5	19.3		6.9	6.8		88.6	88.3	79以上	298	245		61	
マル 90-D16	良		16.7	16.6		8.0	7.8		90.0	89.8	98以上	208	203		49	
マル 90-D19	良		16.4	16.2		7.9	7.7		89.6	89.3	118以上	241	222		49	

- 備考 1. 本表は、JIS A 5390 (鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ)の規定に準拠したものである。
 2. 測定値の小数点2位以下は切り捨てる。なお、圧縮強さ及び開孔率の測定値の小数点以下は切り捨てる。
 3. 圧縮の強さは、年1回及び金型の製作時又は補修時の測定値とする。
 4. 開孔率は、金型製作時の測定値とする。
 5. JIS対象外欄が「★」は、社内規格とする。