

■製品図■



■製品圧縮時の荷重線■



目地幅

■ 特長 ■

- 車のドアシールで20年以上の実績のあるスポンジゴム材料を使用し、水圧0.1MPaでもシール機能を十分発揮できる柔らかいスポンジ材を選定しています。

■製品の基本物性■

試 験 項 目	規 格
中芯(EPDMスポンジ) A	
比 重	0.5±0.1
硬 さ (Hs・C)	30±5
引張強さ(N/mm ²)	1.7以上
伸 び (%)	250以上
中芯(EPDMスポンジ) B	
比 重	0.25±0.1
硬 さ (Hs・C)	18±5
引張強さ(N/mm ²)	0.8以上
伸 び (%)	180以上

压力 (MPa)	目地幅(mm)				
	8	10	12	14	16
0.06	○	○	○	○	×
0.08	○	○	○	×	×
0.10	○	○	×	×	×
0.12	○	○	×	×	×
0.14	○	×	×	×	×

* 当社コンクリート水密試験でのデータです(保証値ではありません)。
実際の使用条件等により、止水性能が異なる場合があります。

化成工業株式会社
愛知県大府市横根町坊主山1-64
TEL (0562) 44-2866