

御中

## 承認願図

品名	ベッスル3
----	-------

愛知県大府市横根町坊主山10764  
化成工業株式会社  
電話番号0562-44-2862




化成工業株式会社  
 大府市横根町坊子第一ビル  
 TEL:0562-141-2800



物性保証書

ベッスル3



A 中芯(EPDMスポンジ)			C 粘着層			
テスト項目	製品規格	テスト方法	テスト項目	製品規格	テスト方法	
比重	0.5±0.1	JISK6268	比重	1.4±0.1	JISK6268	
硬さ(Hs・C)	30±5	JISK6253	不揮発分	95以上	JISK6398	
引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	1.7以上	JISK6251	引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	0.04以上	JISK6251	
伸び(%)	250以上	JISK6251	伸び(%)	1000以上	JISK6251	
B 中芯(EPDMスポンジ)			ダレ変形性	ダレ変形	<small>試料をアルミ版に粘着し80℃×24hr後の状態</small>  <small>JISK2770により測定用針は直径1mm, 50g荷重5秒間針入させた指数</small>	
テスト項目	製品規格	テスト方法	針入度 (%)	無き事		
比重	0.25±0.1	JISK6268		0℃		
硬さ(Hs・C)	18±5	JISK6253		20℃		—
引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	0.8以上	JISK6251		50℃		
伸び(%)	180以上	JISK6251				
D ネット	材質 ポリエチレン (モノフィラメント)		ラッセル編み 300ミクロン			
E 断面寸法(mm)						
測定項目	製品規格	測定方法				
上幅	15±2	ノギス				
下幅	25±2	ノギス				
高さ	25 <sup>+1</sup> <sub>-3</sub>	ノギス				

製品は規格を満たしております

