

# プラスチックスペーサ成形材料試験成績表

2021年 5月度

殿

成形材料名 ポリエチレン



**富国石油株式会社**

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値        | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942以上      | 961   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5以上6.0未満 | 5.4   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 19.61以上    | 28.00 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | HbD               | 60以上       | 64    |
| ビカット軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105以上      | 127   |

備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。  
この材料は、高密度ポリエチレンです。