

プラスチックスペーサ成形材料試験成績表

2024年 12月度

殿

成形材料名 ポリプロピレン



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	8.0以上	23.5
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	22.56以上	23.30
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	kJ/m ²	2.94以上	9.20
ビカット軟化点	JIS K 7206	°C	125以上	146

備考 試験値は、第三者機関の試験実施報告書による。

この材料は、主に蓋用スペーサ（SKタイプ）とフレキシラブに使用しています。