

# モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサ)

2025年2月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



## 1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )
供試体材齢	28日	1	206	104.9
養生方法	標準	2	211	107.5
試験方法	JIS A 1108	3	212	108.0
圧縮強度規格値	80N/mm <sup>2</sup> 以上	平均値		106.8

## 2. 寸法測定結果



項目 種類	外観・形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)			B(カブリ)			C(幅)					
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
				最大	最小			最大	最小			最大	最小
QM2025	良	25.0+2.0		25.7	25.5	20.0+2.0		20.6	20.5	25.0±2.0		25.3	24.9
QM3035	良	35.0+2.0		35.9	35.7	30.0+2.0		30.8	30.5	30.0±2.0		30.2	29.8
QM37.5 42.5 47.5 52.5	良	47.5+2.0		48.1	47.9	37.5+2.0		38.4	38.2	28.0±2.0		28.1	27.7
		52.5+2.0		53.5	53.3	42.5+2.0		43.5	43.3				
QM404550	良	50.0+2.0		51.3	51.0	40.0+2.0		41.3	41.1	30.0±2.0		29.5	28.5
						45.0+2.0		46.4	46.0				
QM505560	良	55.0+2.0		56.0	55.7	50.0+2.0		50.8	50.6	28.0±2.0		28.2	27.7
		60.0+2.0		60.7	60.4								
QM55-70	良	65.0+2.0		66.0	65.7	55.0+2.0		56.0	55.8	28.5±2.0		28.3	27.9
		70.0+2.0		70.7	70.5	60.0+2.0		60.8	60.7				
QM8090100	良	100.0+2.0		100.9	100.7	80.0+2.0		80.6	80.5	30.0±2.0		28.9	28.5
						90.0+2.0		90.7	90.4				

備考 測定はハイトゲージ及びノギスを使用しています。